



Действительно с 1 марта 2005

769R

POLYESTER PUTTY - FINE

Описание

2-компонентная тонкая шпатлевка с пероксидным отвердителем для сильно поврежденных поверхностей.
Композиция на основе модифицированных полиэфирных смол.

Продукты

769R	Тонкая полиэфирная шпатлевка
769Rc	Тонкая полиэфирная шпатлевка в картридже
762R	Отвердитель: тубик 50 гр
764R	Отвердитель для картриджа 769Rc
767R	Дозатор

Свойства

- Очень хорошая адгезия к голой стали и подложкам, указанным ниже.
- Отличные наполняющие свойства.
- Тонкая однородная структура.
- Хорошая шлифуемость.
- Прекрасная гибкость.
- Не содержит асбеста.

Подложки

- голая сталь
- заводские покрытия*
- грунты DuPont*

* не рекомендуется для использования поверх 1К грунтов, протравливающих грунтов (wash primers), а также термопластичных грунтов и красок



Действительно с 1 марта 2005

769R

POLYESTER PUTTY - FINE

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

	Смешивание	Добавить отвердитель	5-15°C	15-25°C	25-30°C
			3 %	2 %	1 %
	VOC	107 г/литр			
	Жизнеспособ- ность при 20°C	7-8 мин.			
	Нанесение	Наносить немедленно после смешивания, избегать воздушных пузырей.			
	Сушка	15-20 мин. воздушной сушки			
Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.					

Очистка оборудования

Использовать 3608S.

Перекрашивание

По истечении времени сушки до шлифования.



Действительно с 1 марта 2005

769R

POLYESTER PUTTY - FINE

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

- Вымыть поверхность с водой и мылом, промыть и вытереть насухо.
- Обезжирить 3919S или 3910WB.
- Механическая шлифовка Р80.
- Кромки шлифовать Р150 или Р180.
- Обезжирить 3920S или 3911WB и вытереть насухо.

Примечания

- Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные подложки.
- Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание дефектов.
- Не наносить краску непосредственно на полиэфирные шпатлевки во избежание абсорбции.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

Продукты	Упаковка (кг)		Срок хранения при 20°C (лет)	Плотность (кг/л)
	Банка	Картридж		
769R	2	-	1	1,800
769Rc	-	2	1	1,800
762R	тюбик 50 гр		1	-
764R	для картриджа 769Rc		1	-

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.