



Действительно с 24 мая 2006

805R

FLEXIBLE ADDITIVE

Описание

Пластификатор 805R является связующим.
Композиция на основе поликапролактона.

Продукты

805R Пластификатор

Свойства

- 805R придает гибкость 2K материалам.

Окрасочные системы

Может быть добавлен в:

- грунты: 1020R, 1040R, 1052R/1056R, 1220R, 1220R нешлифуемый, грунты LE Plus, грунты LE Plus нешлифуемый, P702/P704/P706, P702/P704/P706 нешлифуемый и P504 нешлифуемый;
- эмали: Centari® 500, Centari® 500 HB, Centari® 501, Centari® 5035, Imron® 700, Imron® Traffic, Imron® 7035, Imron® Elite и Imron® Elite HDC;
- лаки: 120S, 655S, 676S, 690S, 696S, 3050S, 3200S, 3700S, 3800S и EL500.

Продукты	Упаковка (л)	Срок хранения при 20°C (лет)	Плотность (кг/л)
805R	1	2	1,071

Примечания

- На гибких пластиковых деталях применять полностью гибкую систему, на других пластиковых деталях - полугибкую систему. См. прилагаемую информацию.
- Не рекомендуется использование Centari® 501, 676S, Centari® 5035, Imron® Traffic, Imron® 7035, Imron® Elite и Imron® Elite HDC для полностью гибких систем.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet.
Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.



Действительно с 24 мая 2006

805R

FLEXIBLE ADDITIVE

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

ПОЛУГИБКИЕ СИСТЕМЫ - ГРУНТЫ					
		1020R	805R	1010R	1025R
	Объем Вес	3,6 93	0,4 7	1 17	2 29
	Жизнеспособность при 20°C	1 ч			
		1040R	805R	1010R	1025R
	Объем Вес	3,6 93	0,4 7	1 17	2 30
	Жизнеспособность при 20°C	1 ч			
		1052R/1056R	805R	1010R	1025R
	Объем Вес	3,6 92	0,4 8	1 18	1 16
	Жизнеспособность при 20°C	30 мин.			
		1052R/1056R	805R	256S	XB383
	Объем Вес	4,5 92	0,5 8	1 15	1,5 19
	Жизнеспособность при 20°C	30 мин.			
		1052R/1056R	805R	XK205	XB383
	Объем Вес	6,3 92	0,7 8	1 11	2,5 23
	Жизнеспособность при 20°C	30 мин.			
		1220R	805R	1010R	1225R
	Объем Вес	3,6 93	0,4 7	1 16	2 28
	Жизнеспособность при 20°C	3 ч			
Нешлифуемый		1220R	805R	1010R	1030R
	Объем Вес	4 86	1 14	3 40	2 24
	Жизнеспособность при 20°C	3 ч			



Действительно с 24 мая 2006

805R

FLEXIBLE ADDITIVE

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА (продолжение)

ПОЛУГИБКИЕ СИСТЕМЫ - ГРУНТЫ					
		Грунты LE Plus	805R	AK260	XB/AB Thinner
	Объем Вес	4,5 93	0,5 7	1 14	0-0,2 0-3
	Жизнеспособность при 20°C	45-60 мин.			
		Грунты LE Plus	805R	256S	XB/AB Thinner
	Объем Вес	3,6 93	0,4 7	1 17	0-0,2 0-3
	Жизнеспособность при 20°C	45-60 мин.			
		Грунты LE Plus	805R	XK205	XB/AB Thinner
	Объем Вес	6,3 93	0,7 7	1 10	0,5-1 4-8
	Жизнеспособность при 20°C	45-60 мин.			
Нешлифуемый		Грунты LE Plus	805R	AK260	LE2031/LE2032/LE2035
	Объем Вес	2,7 93	0,3 7	1 23	2 41
	Жизнеспособность при 20°C	45-60 мин.			
Нешлифуемый		Грунты LE Plus	805R	XK205/XK206	LE2031/LE2032/LE2035
	Объем Вес	3,6 93	0,4 7	1 18	3 46
	Жизнеспособность при 20°C	45-60 мин.			



Действительно с 24 мая 2006

805R

FLEXIBLE ADDITIVE

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА (продолжение)

ПОЛУГИБКИЕ СИСТЕМЫ - ГРУНТЫ					
Нешлифуемый		P504	805R	ET Activators	ET Thinners
	Объем	4,5	0,5	1	2,5
	Вес	93	7	15	31
	Жизнеспособность при 20°C	4 ч			
		P702/P704/P706	805R	ET Activators	ET Thinners
	Объем	6,3	0,7	1	0,5-1
	Вес	93	7	10	4-8
	Жизнеспособность при 20°C	45-60 мин.			
Нешлифуемый		P702/P704/P706	805R	ET Activators	NSC70
	Объем	3,6	0,4	1	3
	Вес	93	7	18	46
	Жизнеспособность при 20°C	45-60 мин.			



Действительно с 24 мая 2006

805R

FLEXIBLE ADDITIVE

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА (продолжение)

ПОЛУГИБКИЕ СИСТЕМЫ - ЭМАЛИ					
		Centari® 500	805R	AK210	AK360
	Объем Вес	1,8 90	0,2 10	1 45	0,5 21
	Жизнеспособность при 20°C	2 ч			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			
		Centari® 500 HB	805R	AK260	AK360
	Объем Вес	2,7 90	0,3 10	1 33	0,6 17
	Жизнеспособность при 20°C	2 ч			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			
		Centari® 501	805R	AK260	AB380
	Объем Вес	3,6 90	0,4 10	1 24	1 21
	Жизнеспособность при 20°C	4 ч			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			
		Centari® 5035	805R	XK206	AB380
	Объем Вес	2,7 90	0,3 10	1 35	0,15 5
	Жизнеспособность при 20°C	1 ч			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			



Действительно с 24 мая 2006

805R

FLEXIBLE ADDITIVE

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА (продолжение)

ПОЛУГИБКИЕ СИСТЕМЫ - ЭМАЛИ					
		Imron® 700	805R	AU270	AU370
	Объем Вес	3,6 90	0,4 10	2 48	1 21
	Жизнеспособность при 20°C	3 ч			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			
		Imron® Traffic	805R	ET Activators	ET Thinners
	Объем Вес	3,6 90	0,4 10	1 24	1-1,5 20-30
	Жизнеспособность при 20°C	3 ч			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			
		Imron® 7035	805R	XK205	AB380
	Объем Вес	2,7 90	0,3 10	1 35	0,15 5
	Жизнеспособность при 20°C	1 ч			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			
		Imron® Elite	805R	ET Activators	ET Thinners
	Объем Вес	2,7 90	0,3 10	1 32	0,5-0,7 14-19
	Жизнеспособность при 20°C	2 ч			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			
		Imron® Elite HDC	805R	ET Activators	ET Thinners
	Объем Вес	2,7 90	0,3 10	1 32	0,5-0,7 14-19
	Жизнеспособность при 20°C	3 ч			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			



Действительно с 24 мая 2006

805R

FLEXIBLE ADDITIVE

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА (продолжение)

ПОЛУГИБКИЕ СИСТЕМЫ - ЛАКИ					
		120S	805R	125S	
	Объем Вес	1,8 89	0,2 11	1 52	
	Жизнеспособность при 20°C	4 ч			
	30 мин. x 60°C	+ 2 часа воздушная сушка - полное высыхание			
		655S	805R	255S	
	Объем Вес	2,7 89	0,3 11	1 34	
	Жизнеспособность при 20°C	30 мин.			
	30 мин. x 60°C	+ 2 часа воздушная сушка - полное высыхание			
		676S	805R	AK260	AB385
	Объем Вес	2,7 89	0,3 11	1 35	0,6 18
	Жизнеспособность при 20°C	1 ч 30 мин.			
	30 мин. x 60°C	+ 2 часа воздушная сушка - полное высыхание			
		690S	805R	AK260	
	Объем Вес	2,7 89	0,3 11	1 35	
	Жизнеспособность при 20°C	1 ч 30 мин.			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			
		696S	805R	AK260	
	Объем Вес	2,7 89	0,3 11	1 35	
	Жизнеспособность при 20°C	1 ч 30 мин.			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			



Действительно с 24 мая 2006

805R

FLEXIBLE ADDITIVE

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА (продолжение)

ПОЛУГИБКИЕ СИСТЕМЫ - ЛАКИ					
		3050S	805R	AK260	
	Объем Вес	2,7 89	0,3 11	1 35	
	Жизнеспособность при 20°C	2 ч			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			
		3050S	805R	XK205	
	Объем Вес	3,6 89	0,4 11	1 28	
	Жизнеспособность при 20°C	2 ч			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			
		3200S	805R	XK205	
	Объем Вес	3,6 89	0,4 11	1 28	
	Жизнеспособность при 20°C	1 ч			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			
		3700S	805R	XK206	
	Объем Вес	2,7 89	0,3 11	1 37	
	Жизнеспособность при 20°C	1 ч 30 мин.			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			
		3800S	805R	XK205	
	Объем Вес	2,7 89	0,3 11	1 37	
	Жизнеспособность при 20°C	1 ч			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			



Действительно с 24 мая 2006

805R

FLEXIBLE ADDITIVE

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА (продолжение)

ПОЛУГИБКИЕ СИСТЕМЫ - ЛАКИ					
		EL500	805R	ET Activators	
	Объем Вес	2,7 89	0,3 11	1 36	
	Жизнеспособность при 20°C	2 ч			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			



Действительно с 24 мая 2006

805R

FLEXIBLE ADDITIVE

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА (продолжение)

ПОЛНОСТЬЮ ГИБКИЕ СИСТЕМЫ - ГРУНТЫ					
		1020R	805R	1010R	1025R
	Объем	1	1	2	0,5
	Вес	59	41	76	17
	Жизнеспособность при 20°C	1 ч			
		1040R	805R	1010R	1025R
	Объем	1	1	2	0,5
	Вес	58	42	78	17
	Жизнеспособность при 20°C	1 ч			
		1220R	805R	1010R	1225R
	Объем	1	1	2	0,5
	Вес	60	40	73	16
	Жизнеспособность при 20°C	2 ч			



Действительно с 24 мая 2006

805R

FLEXIBLE ADDITIVE

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА (продолжение)

ПОЛНОСТЬЮ ГИБКИЕ СИСТЕМЫ - ЭМАЛИ					
		Centari® 500	805R	AK210	AK360
	Объем Вес	3 75	1 25	3 68	1 21
	Жизнеспособность при 20°C	1 ч 30 мин.			
	30 мин. x 60°C	+ 2 часа воздушная сушка - полное высыхание			
		Centari® 500 HB	805R	AK260	AK360
	Объем Вес	3 75	1 25	2 50	1 22
	Жизнеспособность при 20°C	1 ч 30 мин.			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			
		Imron® 700	805R	AU270	AU370
	Объем Вес	3 75	1 25	2 50	1 21
	Жизнеспособность при 20°C	2 ч			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			



Действительно с 24 мая 2006

805R

FLEXIBLE ADDITIVE

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА (продолжение)

ПОЛНОСТЬЮ ГИБКИЕ СИСТЕМЫ - ЛАКИ					
		120S	805R	125S	AK360
	Объем Вес	1 47	1 53	2 98	1 44
	Жизнеспособность при 20°C	1 ч			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			
		690S	805R	AK260	AK360
	Объем Вес	1 47	1 53	2 100	0,75 33
	Жизнеспособность при 20°C	30 мин.			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			
		696S	805R	AK260	AK360
	Объем Вес	1 47	1 53	2 100	0,75 33
	Жизнеспособность при 20°C	30 мин.			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			
		3050S	805R	AK260	AK360
	Объем Вес	1 47	1 53	2 100	0,75 33
	Жизнеспособность при 20°C	30 мин.			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			
		3050S	805R	XK205	AB380
	Объем Вес	1 47	1 53	1 50	0,5 21
	Жизнеспособность при 20°C	30 мин.			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			



Действительно с 24 мая 2006

805R

FLEXIBLE ADDITIVE

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА (продолжение)

ПОЛНОСТЬЮ ГИБКИЕ СИСТЕМЫ - ЛАКИ					
		3200S	805R	XK205	AB380
	Объем Вес	1 47	1 53	1 50	0,5 21
	Жизнеспособность при 20°C	30 мин.			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			
		3700S	805R	XK206	AB380
	Объем Вес	3 57	2 42	3 64	1 17
	Жизнеспособность при 20°C	30 мин.			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			
		3800S	805R	XK205	AB380
	Объем Вес	3 57	2 42	3 64	1 17
	Жизнеспособность при 20°C	30 мин.			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			
		EL500	805R	ET Activators	ET Thinners
	Объем Вес	3 57	2 42	3 63	1 18
	Жизнеспособность при 20°C	1 ч			
	30 мин. x 60°C	+ 1 час воздушная сушка - полное высыхание			
Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.					