Действительно с 1 сентября 2005

EL555

FLATTENING BINDER HS

Описание

Матовое связующее для большинства эмалей и лаков Imron® Fleet Line.
Уникальная запатентованная “звездная” технология производства полимеров.

Продукты

EL555	Матовое связующее H.S.

Свойства

- Смешивается с 2K эмалями Imron® Fleet Line и 2K лаками Imron® Fleet Line в различных соотношениях, для получения покрытия с необходимым уровнем матовости.
- Может применяться в: Imron® Traffic, Imron® Elite, Imron® Elite HDC и EL500.

DUPONT The miracles of science

Овал DuPont, The miracles of science™ и Imron® являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании DuPont или ее аффилированных компаний.

Действительно с 1 сентября 2005

EL555

FLATTENING BINDER HS

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Правила приготовления матовых покрытий Imron® Traffic Flat

Полуматовые покрытия
- Если формула содержит до 80 % TR530, замените 75 % TR530 на EL555, сохранив 25 % TR530.
- Если формула содержит более 80 % TR530, замените 60 % TR530 на EL555, сохранив 40 % TR530.

Матовые покрытия
- Если формула содержит до 70 % TR530, замените 100 % TR530 на EL555 и добавьте еще 50 % EL555.
- Если формула содержит более 70 % TR530, замените 100 % TR530 на EL555.

Правила приготовления матовых покрытий Imron® Elite Flat

Полуматовые покрытия
- Если суммарный объем биндеров (= PT199 + EL580) в формуле на данный цвет не превышает 80 %, необходимо использовать следующую смесь биндеров: 75 % - EL555, 25 % - EL580.
- Если суммарный объем биндеров (= PT199 + EL580) в формуле на данный цвет превышает 80 %, необходимо использовать следующую смесь биндеров: 60 % - EL555, 40 % - EL580.

Матовые покрытия
- Если суммарный объем биндеров (= PT199 + EL580) в формуле на данный цвет не превышает 70 %, необходимо вместо биндеров (= PT199 + EL580) добавить 150 % - EL555.
- Если суммарный объем биндеров (= PT199 + EL580) в формуле на данный цвет превышает 70 %, необходимо вместо биндеров (= PT199 + EL580) добавить 100 % - EL555.

Правила приготовления матовых покрытий Imron® Elite HDC Flat

Полуматовые покрытия
- Если формула содержит до 80 % EL560, замените 75 % EL560 на EL555, сохранив 25 % EL560.
- Если формула содержит более 80 % EL560, замените 60 % EL560 на EL555, сохранив 40 % EL560.

Матовые покрытия
- Если формула содержит до 70 % EL560, замените 100 % EL560 на EL555 и добавьте еще 50 % EL555.
- Если формула содержит более 70 % EL560, замените 100 % EL560 на EL555.

Правила приготовления матовых покрытий Imron® Elite Clear HS Flat

Полуматовые лак
- Смешать EL500 с EL555 в соотношении 70/30.

Матовые лак
- Смешать EL500 с EL555 в соотношении 30/70.

DUPONT The miracles of science

Действительно с 1 сентября 2005

EL555

FLATTENING BINDER HS

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА (продолжение)

СТАНДАРТНОЕ СМЕШИВАНИЕ - 2K ЭМАЛИ Imron® Fleet Line

Смешивание		**Imron® Traffic Flat**	**Imron® Elite Flat**	**Imron® Elite HDC Flat**
		Объем	Объем	Объем
	Imron® Traffic Flat	5	-	-
	Imron® Elite Flat	-	5	-
	Imron® Elite HDC Flat	-	-	5
	ET645/ET650/ET655	1	1	1
	ET745/ET750/ET755	1	0,5	0,5
Жизнеспособность при 20°C	**Полуматовые**			
	ET645	2 ч		
	ET650	2 ч		
	ET655	2 ч 30 мин.		
	Матовые			
	ET645	3 ч		
	ET650	3 ч		
	ET655	3 ч 30 мин.		

СТАНДАРТНОЕ СМЕШИВАНИЕ - 2K ЛАКИ Imron® Fleet Line

Смешивание		**Imron® Elite Clear HS Flat**
		Объем
	Imron® Elite Clear HS Flat	4
	ET645/ET650/ET655	1
Нанесение	См. техническую документацию на выбранную систему.	
Перемешивание	Необходимо тщательное перемешивание пигментных паст, связующего и матового связующего до и после добавления активатора.	

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.

DUPONT The miracles of science

Действительно с 1 сентября 2005

EL555

FLATTENING BINDER HS

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Необходима подготовка поверхности согласно технической документации на выбранную систему.

Очистка оборудования

Использовать 3608S.

Перекрашивание

После полного высыхания.

Продукты	Упаковка (л)	Срок хранения при 20°C (лет)	Плотность (кг/л)
EL555	3,5	2	1,062

Примечания

- Пигментные пасты PowerTint® должны быть тщательно перемешаны перед взвешиванием, матовые покрытия должны быть тщательно перемешаны непосредственно после приготовления.
- Необходимо тщательно перемешивать EL555 и пред применением всегда держать смесь на миксере.
- Тщательно перемешивать EL555 перед применением.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

DUPONT The miracles of science