



Действительно с 15 ноября 2005

42R / 44R / 46R

1K QUICKPRIME

Описание

1K протравливающий грунт-выравниватель на виниловой основе. Не содержит хроматов. Предназначен для обработки небольших прошлифованных до металла участков.

Цвет: белый, серый, темно-серый.

Композиция на основе поливинилбутираля.

Продукты

42R	1K грунт QuickPrime - белый
44R	1K грунт QuickPrime - серый
46R	1K грунт QuickPrime - темно-серый

Свойства

- Превосходная устойчивость к коррозии.
- Отличные протравливающие свойства на всех подготовленных черных металлах и легких сплавах.
- Может быть покрыт 2K грунтами-заполнителями и эмалями DuPont.

Подложки

- подготовленные голые металлы: сталь, алюминий и гальванизированная сталь
- подготовленные заводские покрытия*
- подготовленные отвердевшие ремонтные покрытия

* не рекомендуется для ремонта термопластичных акриловых покрытий



Действительно с 15 ноября 2005

42R / 44R / 46R

1K QUICKPRIME

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

	Количество слоев	2-3
		Хорошо взболтать перед применением.
	Выдержка	Между слоями до матовения. От 15 мин. до максимум 8 ч перед окрашиванием.
	Толщина слоя	8-10 мк/слой
	Время сушки	20°C 30-60 мин.*

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.

* в зависимости от толщины слоя

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

- Обезжирить 3919S или 3910WB. Вытереть насухо.
- Мокрая шлифовка.
- Очистить подготовленный участок 3920S или 3911WB.
- Вытереть насухо перед грунтованием.

Перекрашивание

Через 30-60 мин. при 20°C, в зависимости от толщины слоя.



Действительно с 15 ноября 2005

42R / 44R / 46R

1K QUICKPRIME

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (продолжение)

Примечания

- Баллон под давлением: не подвергать воздействию солнечных лучей и не нагревать выше 50°C.
- Не наносить полиэфирные шпатлевки поверх 1K QuickPrime во избежание проблем с отверждением и адгезией полиэфирных материалов.
- По истечении указанного открытого времени грунт необходимо шлифовать.
- Наносить эпоксидный грунт поверх 44R.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

Продукты	Упаковка (л)	Срок хранения при 20°C (лет)
42R	400 мл	2
44R	400 мл	2
46R	400 мл	2

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.