



Действительно с 1 марта 2005

K513

2K TRANSPARENT SEALER

Описание

2-компонентный полиуретановый нешлифуемый изолирующий грунт.
Композиция на основе гидроксид-замещенных акриловых сополимеров.

Продукты

K513	2K прозрачный изолирующий грунт
ET645	Быстрый H.S. активатор
ET650	H.S. активатор
ET655	Медленный H.S. активатор
ET745	Быстрый растворитель
ET750	Растворитель
ET755	Медленный растворитель

Свойства

- Прекрасный силер с очень хорошими наполняющими свойствами.
- Может быть использован как:
 - нешлифуемый изолирующий грунт;
 - подкрашиваемый нешлифуемый изолирующий грунт.

Подложки

- заводские покрытия, включая термопластичные акриловые
- отвердевшие ремонтные покрытия
- грунты Imron® Fleet Line




Действительно с 1 марта 2005

K513

2K TRANSPARENT SEALER

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

	Смешивание (*)	K513 ET645/ET650/ET655 ET745/ET750/ET755	Объем		Вес	
			4		100	
			1		23	
			3		57	
VOC		600-635 г/литр				
	Жизнеспособность при 20°C	2 ч				
	Вязкость распыления при 20°C	DIN 4 FORD 4 AFNOR 4	16 сек 16 сек 18 сек			
	Оборудование для распыления	Традиционные покрасочные пистолеты Верхняя подача Нижняя подача Под давлением	Размер сопла	Дистанция	Давление	
			1,2-1,5 мм	20-25 см	3-4 бар	
			1,4-1,8 мм	20-25 см	3-4 бар	
		1,0-1,2 мм	20-25 см	3-4 бар		
		Покрасочные пистолеты (HVLР/НТЕ) Верхняя подача Нижняя подача Под давлением				
			1,2-1,4 мм	15 см	В соответствии с рекомендациями производителя	
			1,4-1,6 мм	15 см		
1,0-1,2 мм	15 см					
	Количество слоев	1-2				
	Выдержка	Между слоями до матовения. 30 мин. при 20°C перед окрашиванием.				
Толщина слоя		20-25 μ/слой				

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.

(*) Допускается смешивание различных активаторов и растворителей для достижения наилучших результатов, в зависимости от температуры окружающего воздуха и размера окрашиваемого объекта.



K513

2K TRANSPARENT SEALER

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Заводские и отвердевшие ремонтные покрытия

- Вымыть поверхность с водой и мылом, промыть и высушить.
- Обезжирить 3919S или 3910WB. Вытереть насухо.
- Мокрая шлифовка P600 - P800.
- Сухая шлифовка P280 - P320.
- Очистить с 3920S или 3911WB.
- Вытереть насухо перед грунтованием.

Нанести на голые металлические участки 1 слой 820R (см. специальную техническую информацию).

Очистка оборудования

Использовать 3608S.

Перекрашивание

Выдержка перед окраской не менее 30 мин. и не более 8 часов при 20°C.

Примечания

- K513 может быть подкрашен добавлением до 10 % пигментных паст PT Imron® PowerTint®.
- Не использовать активированный K513 по истечении времени жизни, не пытаться дополнительно разбавить загустевший материал.
- Не смешивать активированный материал с неактивированным.
- Плотнo закрывать банки с ET645, ET650 и ET655 сразу после использования, т.к. они реагируют с влагой воздуха и теряют отверждающую способность.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).



Действительно с 1 марта 2005

K513

2K TRANSPARENT SEALER

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (продолжение)

Данные по продукту

Исходная вязкость: 896 сП
Теоретическая укрывистость: 5,6-9,4 кв.м/л готового к применению,
при рекомендуемой толщине слоя

Продукты	Упаковка (л)	Срок хранения при 20°C (лет)	Плотность (кг/л)
K513	1 - 4	2	1,159
ET645	1 - 5	2	1,062
ET650	5	2	1,076
ET655	5	2	1,081
ET745	5	2	0,823
ET750	1 - 5	2	0,905
ET755	5	2	0,918

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.