



Действительно с 1 марта 2005

KKxxxFX

CHROMALUSION® BASECOAT

Описание

Базовое покрытие в заводской упаковке (Fac Pac) для применения в системе база/лак.
Эксклюзивные цвета.
Композиция на основе акрилового сополимера.

Продукты

KKxxxFX	ChromaLusion® Fac Pac
KK381	Растворитель для ChromaLusion®
BK220	Добавка, обеспечивающая защиту от сколов

Свойства

- ChromaLusion® отличается легкостью нанесения и эффектным цветовым решением.
- Для получения высококачественной пленки обязательно использование BK220 и KK381.
- Может быть использовано для точечного, панельного и полного ремонта.
- ChromaLusion® наносится только на рекомендованные подложки ValueShade®.

Подложки

- все заводские покрытия и 2K LE Plus (низкая эмиссия растворителя) грунты DuPont




Действительно с 1 марта 2005

KKxxxFX

CHROMALUSION® BASECOAT

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

	Смешивание Активированное базовое покрытие	KKxxxFX	Объем	Вес
		BK220	9	100
		KK381	1	10
			8	80
VOC		731-740 г/литр		
	Жизнеспособность при 20°C	8 ч		
	Вязкость распыления при 20°C	DIN 4	15-16 сек	
		FORD 4	15-16 сек	
		AFNOR 4	16-18 сек	
	Оборудование для распыления		Размер сопла	Дистанция
		Верхняя подача	1,2-1,4 мм	15-20 см
		Нижняя подача	1,4-1,6 мм	15-20 см
		HVLP	1,2-1,4 мм	10-15 см
		Под давлением	1,0-1,2 мм	15-20 см
	Давление распыления		Полный и панельный ремонт	Точечный ремонт
		Верхняя подача	3-4 бар	2-2,5 бар
		Нижняя подача	3-4 бар	2-2,5 бар
		HVLP	0,7 бар на выходе	0,7 бар на выходе
		Под давлением	4-6 бар	-
	Количество слоев	2-2,5		
	Выдержка	До матования между слоями и перед нанесением лака. Через 20 мин. можно протереть салфеткой tack rag.		
Толщина слоя		10-20 μ		
Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.				



Действительно с 1 марта 2005

KKxxxFX

CHROMALUSION® BASECOAT

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

1. Вымыть поверхность с водой и мылом.
2. Обезжирить 3919S или 3910WB. Вытереть насухо чистой ветошью.
3. Отремонтировать согласно повреждению.
4. Шлифовка:
сухая механическая P360 - P400 - P500;
мокрая P1000 - P1200.
5. Обезжирить 3920S или 3911WB.
6. Вытереть насухо и протереть салфеткой с липким слоем tack rag.

Нанесение базового покрытия

На хорошо подготовленную поверхность нанести 2 полных слоя. Выдержка между слоями до матовения.

При необходимости, через 1-2 мин. после нанесения последнего слоя распылить туманный (дымчатый) слой.

Нанесение лака

690S, 696S, 3200S или 3800S лак производства DuPont наносится только после полного высыхания базового покрытия, но не позднее чем через 3 дня.

Очистка оборудования

Использовать 3608S.

Данные по продукту

Теоретическая укрывистость: 8,5-9,5 кв.м/л готового к применению, при рекомендуемой толщине слоя



Действительно с 1 марта 2005

KKxxxFX

CHROMALUSION® BASECOAT

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (продолжение)

Продукты	Упаковка (л)	Срок хранения при 20°C (лет)	Плотность (кг/л)
KKxxxFX	0,473	1	-
KK381	1	2	0,874
BK220	1	2	1,090

Примечания

- Тщательно перемешать базовое покрытие до и непосредственно после добавления BK220 и KK381.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.



Действительно с 1 марта 2005

KKxxxFX

CHROMALUSION® BASECOAT

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (продолжение)

Цвета ChromaLusion®		
Код	Название	ValueShade®
Готовая краска		
KK700FX	True Blasberry Prizm B/C	7
KK710FX	Majestic Royal Prizm B/C	7
KK720FX	Pure Fire Prizm B/C	7
KK730FX	Butter Green PrizmTone B/C	7
KK740FX	Perfect Jade Prizm B/C	7
KK760FX	Absolute Purpleen Prizm B/C	7
Приготавливаемая краска		
KK701FX	Black Blasberry Prizm B/C	7
KK702FX	Coarse Blasberry Prizm B/C	7
KK703FX	Indigo Blasberry Prizm B/C	7
KK704FX	Plum Blasberry Prizm B/C	7
KK705FX	Neon Blasberry Prizm B/C	7
KK711FX	Dark Royal Prizm B/C	7
KK712FX	Coarse Royal Prizm B/C	7
KK713FX	Royal Plum Prizm B/C	7
KK714FX	Royal Rose Prizm B/C	7
KK715FX	Royal Berry Prizm B/C	7
KK721FX	Black Fire Prizm B/C	7
KK722FX	Coarse Fire Prizm B/C	7
KK724FX	Burnt Fire Prizm B/C	7
KK725FX	Twilight Fire Prizm B/C	7
KK726FX	Sunset Fire Prizm B/C	7
KK741FX	Black Jade Prizm B/C	7
KK742FX	Coarse Jade Prizm B/C	7
KK743FX	Glo Jade Prizm B/C	7
KK744FX	Bleu Jade Prizm B/C	7
KK745FX	Red Jade Prizm B/C	7
KK761FX	Mystic Purpleen Prizm B/C	7
KK762FX	Coarse Purpleen Prizm B/C	7
KK763FX	Aqua Purpleen Prizm B/C	7
KK764FX	Green Purpleen Prizm B/C	7
KK765FX	Rosy Purpleen Prizm B/C	7
KK781FX	Golden Graphite PrizmTone B/C	7
KK782FX	Irish Rose PrizmTone B/C	7
KK783FX	Butter Rose PrizmTone B/C	7
KK784FX	Blue Berry PrizmTone B/C	7
KK785FX	Blue Steel PrizmTone B/C	7



Действительно с 1 марта 2005

KKxxxFX

CHROMALUSION® BASECOAT


СИСТЕМЫ РЕМОНТА

Точечный ремонт - подготовка поверхности

1. Вымыть поверхность с водой и мылом.
2. Обезжирить 3919S или 3910WB и вытереть насухо чистой ветошью.
3. Отремонтировать поверхность, используя рекомендуемые грунты.
4. Шлифовать загрунтованные участки согласно рекомендациями.
5. Подготовить всю область ремонта мокрым шлифованием P1200 или с 600S.
6. Промыть водой, вытереть насухо.
7. Обезжирить 3920S или 3911WB.
8. Вытереть насухо, протереть салфеткой с липким слоем tack rag.
9. Точечный ремонт: в соответствии с представленной методикой.

Точечный ремонт - системы

- ① Нанести 2 до 3 слоя KKxxxFX,
+ каждый последующий слой
② перекрывает предыдущий.
- ③ Нанести лак на всю панель после
окончательного матовения
последнего слоя базового покрытия.



Давление распыления: область точечного ремонта: 2-2,5 бар.



Действительно с 1 марта 2005

KKxxxFX

CHROMALUSION® BASECOAT

Цвета ChromaLusion®

Цвета группы Blasberry Prizm							
Код цвета	Компоненты	Смешивание, вес по нарастающей (г)					
		0,25 л	0,5 л	1 л	2 л	4 л	
KK700FX	True Blasberry Prizm B/C						
	KK700FX	True Blasberry в заводской упаковке	231,7	463,4	926,8	1853,7	3707,4
KK701FX	Black Blasberry Prizm B/C						
	KK700FX	True Blasberry в заводской упаковке	199,4	398,7	797,5	1594,9	3189,9
	AM5	Jet Black	205,8	411,6	823,3	1646,5	3293,0
	AB150	Связующее	219,8	439,5	879,1	1758,1	3516,3
	AB160	Связующее	230,8	461,5	923,0	1846,1	3692,2
KK702FX	Coarse Blasberry Prizm B/C						
	KK700FX	True Blasberry в заводской упаковке	212,4	424,7	849,5	1698,9	3397,9
	AM94	Extra Coarse Aluminum	219,2	438,5	877,0	1753,9	3507,8
	AB150	Связующее	226,8	453,7	907,4	1814,8	3629,6
	AB160	Связующее	232,8	465,5	931,1	1862,2	3724,3
KK703FX	Indigo Blasberry Prizm B/C						
	KK700FX	True Blasberry в заводской упаковке	151,9	303,8	607,6	1215,2	2430,4
	AM20	Violet	175,5	351,0	701,9	1403,8	2807,6
	AB150	Связующее	206,9	413,7	827,5	1655,0	3309,9
	AB160	Связующее	231,6	463,2	926,4	1852,9	3705,7
KK704FX	Plum Blasberry Prizm B/C						
	KK700FX	True Blasberry в заводской упаковке	117,7	235,3	470,6	941,2	1882,5
	AM64	Magenta	148,9	297,9	595,8	1191,5	2383,1
	AB150	Связующее	194,4	388,8	777,6	1555,2	3110,4
	AB160	Связующее	230,1	460,3	920,5	1841,0	3682,0
KK705FX	Neon Blasberry Prizm B/C						
	KK700FX	True Blasberry Prizm в заводской упаковке	163,4	326,8	653,7	1307,4	2614,8
	AM28	Fast Blue H.S.	176,6	353,3	706,6	1413,1	2826,2
	AM29	Light Blue	183,9	367,9	735,7	1471,5	2942,9
	AB150	Связующее	210,9	421,8	843,6	1687,1	3374,2
	AB160	Связующее	232,1	464,3	928,5	1857,1	3714,2



Действительно с 1 марта 2005

KKxxxFX

CHROMALUSION® BASECOAT

Цвета ChromaLusion®

Цвета группы Royal Prizm							
Код цвета	Компоненты	Смешивание, вес по нарастающей (г)					
		0,25 л	0,5 л	1 л	2 л	4 л	
KK710FX	Majestic Royal Prizm B/C						
	KK710FX	Majestic Royal в заводской упаковке	230,8	461,5	923,0	1846,1	3692,2
KK711FX	Dark Royal Prizm B/C						
	KK710FX	Majestic Royal в заводской упаковке	202,2	404,4	808,9	1617,8	3235,5
	AM5	Jet Black	207,9	415,9	831,7	1663,4	3326,8
	AB150	Связующее	220,3	440,6	881,2	1762,4	3524,7
	AB160	Связующее	230,0	460,0	920,1	1840,2	3680,3
KK712FX	Coarse Royal Prizm B/C						
	KK710FX	Majestic Royal в заводской упаковке	222,8	445,7	891,3	1782,7	3565,3
	AM94	Extra Coarse Aluminum	225,9	451,8	903,6	1807,2	3614,4
	AB150	Связующее	229,4	458,8	917,5	1835,1	3670,2
	AB160	Связующее	232,1	464,3	928,5	1857,1	3714,2
KK713FX	Royal Plum Prizm B/C						
	KK710FX	Majestic Royal в заводской упаковке	177,9	355,8	711,6	1423,3	2846,5
	AM64	Magenta	192,3	384,6	769,1	1538,3	3076,5
	AB150	Связующее	213,2	426,4	852,9	1705,7	3411,4
	AB160	Связующее	229,7	459,4	918,8	1837,6	3675,3
KK714FX	Royal Rose Prizm B/C						
	KK710FX	Majestic Royal в заводской упаковке	250,0	500,0	1000,0	2000,0	4000,0
	AM50	Brilliant Red	256,0	512,0	1024,0	2048,0	4096,0
	AB150	Связующее	266,0	532,0	1064,0	2128,0	4256,0
	AB160	Связующее	272,5	545,0	1090,0	2180,0	4360,0
KK715FX	Royal Berry Prizm B/C						
	KK710FX	Majestic Royal в заводской упаковке	209,7	419,5	838,9	1677,8	3355,6
	AM85	Transparent Maroon	215,6	431,3	862,6	1725,2	3450,3
	AB150	Связующее	223,9	447,8	895,6	1791,1	3582,2
	AB160	Связующее	230,3	460,7	921,4	1842,7	3685,4



Действительно с 1 марта 2005

KKxxxFX

CHROMALUSION® BASECOAT

Цвета ChromaLusion®

Цвета группы Fire Prizm							
Код цвета	Компоненты		Смешивание, вес по нарастающей (г)				
			0,25 л	0,5 л	1 л	2 л	4 л
KK720FX	Pure Fire Prizm B/C						
	KK720FX	Pure Fire в заводской упаковке	230,4	460,9	921,8	1843,6	3687,1
KK721FX	Black Fire Prizm B/C						
	KK720FX	Pure Fire в заводской упаковке	216,8	433,6	867,2	1734,5	3468,9
	AM5	Jet Black	219,3	438,7	877,4	1754,8	3509,5
	AB150	Связующее	225,1	450,1	900,2	1800,4	3600,8
	AB160	Связующее	229,5	459,0	918,0	1835,9	3671,9
KK722FX	Coarse Fire Prizm B/C						
	KK720FX	Pure Fire в заводской упаковке	223,4	446,7	893,4	1786,9	3573,8
	AM94	Extra Coarse Aluminum	225,6	451,2	902,3	1804,7	3609,3
	AB150	Связующее	228,1	456,2	912,5	1824,9	3649,9
	AB160	Связующее	230,0	460,0	920,1	1840,2	3680,3
KK724FX	Burnt Fire Prizm B/C						
	KK720FX	Pure Fire в заводской упаковке	131,4	262,8	525,6	1051,2	2102,3
	AM58	Deep Maroon	153,6	307,2	614,4	1228,8	2457,5
	AB150	Связующее	195,9	391,8	783,5	1567,0	3134,0
	AB160	Связующее	229,2	458,4	916,7	1833,4	3666,8
KK725FX	Twilight Fire Prizm B/C						
	KK720FX	Pure Fire в заводской упаковке	155,5	311,0	622,0	1244,0	2487,9
	AM64	Magenta	176,2	352,4	704,9	1409,7	2819,5
	AB150	Связующее	206,2	412,5	824,9	1649,9	3299,8
	AB160	Связующее	229,8	459,6	919,2	1838,5	3677,0
KK726FX	Sunset Fire Prizm B/C						
	KK720FX	Pure Fire в заводской упаковке	168,6	337,2	674,4	1348,8	2697,7
	AM93	Transparent Brown	185,9	371,9	743,8	1487,5	2975,1
	AB150	Связующее	210,3	420,5	841,0	1682,0	3364,1
	AB160	Связующее	229,4	458,8	917,5	1835,1	3670,2



Действительно с 1 марта 2005

KKxxxFX

CHROMALUSION® BASECOAT

Цвета ChromaLusion®

Цвета группы PrizmTone							
Код цвета	Компоненты		Смешивание, вес по нарастающей (г)				
			0,25 л	0,5 л	1 л	2 л	4 л
KK730FX	Butter Green PrizmTone B/C						
	KK730FX	Butter Green в заводской упаковке	230,1	460,3	920,5	1841,0	3682,0
KK781FX	Golden Graphite PrizmTone B/C						
	KK730FX	Butter Green в заводской упаковке	139,0	278,0	556,0	1112,1	2224,1
	KK760FX	Absolute Purpleen в заводской упаковке	232,8	465,5	931,1	1862,2	3724,3
KK782FX	Irish Rose PrizmTone B/C						
	KK730FX	Butter Green в заводской упаковке	53,7	107,4	214,8	429,6	859,2
	KK760FX	Absolute Purpleen в заводской упаковке	232,2	464,5	929,0	1857,9	3715,9
KK783FX	Butter Rose PrizmTone B/C						
	KK720FX	Pure Fire в заводской упаковке	162,7	325,4	650,7	1301,5	2603,0
	KK740FX	Perfect Jade в заводской упаковке	232,5	464,9	929,8	1859,6	3719,2
KK784FX	Blue Berry PrizmTone B/C						
	KK740FX	Perfect Jade в заводской упаковке	59,3	118,6	237,2	474,4	948,8
	KK700FX	True Blasberry в заводской упаковке	232,6	465,1	930,2	1860,5	3720,9
KK785FX	Blue Steel PrizmTone B/C						
	KK700FX	True Blasberry в заводской упаковке	108,1	216,3	432,6	865,1	1730,2
	KK710FX	Majestic Royal в заводской упаковке	231,9	463,8	927,7	1855,4	3710,8



Действительно с 1 марта 2005

KKxxxFX

CHROMALUSION® BASECOAT

Цвета ChromaLusion®

Цвета группы Jade Prizm							
Код цвета	Компоненты		Смешивание, вес по нарастающей (г)				
			0,25 л	0,5 л	1 л	2 л	4 л
KK740FX	Perfect Jade Prizm B/C						
	KK740FX	Perfect Jade в заводской упаковке	233,5	467,0	934,0	1868,1	3736,2
KK741FX	Black Jade Prizm B/C						
	KK740FX	Perfect Jade в заводской упаковке	204,3	408,7	817,3	1634,7	3269,3
	AM5	Jet Black	210,1	420,3	840,6	1681,2	3362,4
	AB150	Связующее	222,7	445,5	890,9	1781,8	3563,6
	AB160	Связующее	232,7	465,3	930,7	1861,3	3722,6
KK742FX	Coarse Jade Prizm B/C						
	KK740FX	Perfect Jade в заводской упаковке	226,7	453,5	907,0	1814,0	3627,9
	AM17	Bright Fine Aluminum	229,0	457,9	915,9	1831,7	3663,4
	AB150	Связующее	231,8	463,6	927,3	1854,5	3709,1
	AB160	Связующее	234,0	468,1	936,2	1872,3	3744,6
KK743FX	Glo Jade Prizm B/C						
	KK740FX	Perfect Jade в заводской упаковке	120,8	241,6	483,3	966,6	1933,2
	AM32	Green	147,8	295,6	591,1	1182,2	2364,5
	AM45	Transparent Yellow	151,0	301,9	603,8	1207,6	2415,2
	AB150	Связующее	196,7	393,4	786,9	1573,8	3147,6
	AB160	Связующее	232,7	465,3	930,7	1861,3	3722,6
KK744FX	Bleu Jade Prizm B/C						
	KK740FX	Perfect Jade в заводской упаковке	130,9	261,7	523,5	1046,9	2093,9
	AM30	Fast Green H.S.	160,8	321,6	643,1	1286,3	2572,5
	AM27	Blue	160,9	321,8	643,6	1287,1	2574,2
	AB150	Связующее	201,0	401,9	803,8	1607,6	3215,2
	AB160	Связующее	232,5	464,9	929,8	1859,6	3719,2
KK745FX	Red Jade Prizm B/C						
	KK740FX	Perfect Jade в заводской упаковке	153,3	306,6	613,1	1226,2	2452,4
	AM64	Magenta	175,1	350,1	700,2	1400,4	2800,8
	AB150	Связующее	206,8	413,5	827,1	1654,1	3308,2
	AB160	Связующее	231,6	463,2	926,4	1852,9	3705,7



Действительно с 1 марта 2005

KKxxxFX

CHROMALUSION® BASECOAT

Цвета ChromaLusion®

Цвета группы Purpleen Prizm							
Код цвета	Компоненты	Смешивание, вес по нарастающей (г)					
		0,25 л	0,5 л	1 л	2 л	4 л	
KK760FX	Absolute Purpleen Prizm B/C						
	KK760FX	Absolute Purpleen в заводской упаковке	234,0	468,1	936,2	1872,3	3744,6
KK761FX	Mystic Purpleen Prizm B/C						
	KK760FX	Absolute Purpleen в заводской упаковке	144,7	289,4	578,9	1157,7	2315,4
	AM5	Jet Black	162,9	325,8	651,6	1303,2	2606,3
	AB150	Связующее	202,4	404,9	809,7	1619,5	3238,9
	AB160	Связующее	233,4	466,8	933,6	1867,2	3734,5
KK762FX	Coarse Purpleen Prizm B/C						
	KK760FX	Absolute Purpleen в заводской упаковке	226,5	453,1	906,1	1812,3	3624,5
	AM17	Bright Fine Aluminum	229,0	457,9	915,9	1831,7	3663,4
	AB150	Связующее	232,0	464,1	928,1	1856,2	3712,5
	AB160	Связующее	234,5	468,9	937,8	1875,7	3751,4
KK763FX	Aqua Purpleen Prizm B/C						
	KK760FX	Absolute Purpleen в заводской упаковке	148,0	296,0	592,0	1183,9	2367,9
	AM29	Light Blue	170,5	341,0	682,0	1364,1	2728,1
	AB150	Связующее	205,4	410,8	821,6	1643,1	3286,3
	AB160	Связующее	232,9	465,8	931,5	1863,0	3726,0
KK764FX	Green Purpleen Prizm B/C						
	KK760FX	Absolute Purpleen в заводской упаковке	144,7	289,4	578,9	1157,7	2315,4
	AM30	Fast Green H.S.	170,7	341,4	682,9	1365,8	2731,5
	AB150	Связующее	205,4	410,8	821,6	1643,1	3286,3
	AB160	Связующее	232,7	465,3	930,7	1861,3	3722,6
KK765FX	Rosy Purpleen Prizm B/C						
	KK760FX	Absolute Purpleen в заводской упаковке	148,0	296,0	592,0	1183,9	2367,9
	AM64	Magenta	171,5	342,9	685,8	1371,7	2743,3
	AB150	Связующее	205,4	410,8	821,6	1643,1	3286,3
	AB160	Связующее	232,1	464,3	928,5	1857,1	3714,2